

# Interline® 984

Époxy Phénolique



## DESCRIPTION

Revêtement d'époxy phénolique à deux composants, formulé sans solvant, résistant aux produits chimiques, conçu pour l'intérieur des réservoirs à service intense.

## USAGE PRÉVU

Pour offrir une protection anticorrosion aux doublures internes de réservoir d'entreposage en acier pouvant contenir une grande variété de produits, incluant le pétrole brut, les mélanges d'essence sans plomb, le MTBE, les alcools, le carburant aviation et les solvants aromatiques et aliphatiques.

Interline 984 a été spécialement formulé pour développer rapidement ses propriétés de résistance aux attaques chimiques et permet un délai de recouvrement prolongé, afin de faciliter les calendriers contractuels. Les surfaces peintes peuvent être remises en service rapidement: 24 heures suffisent, ce qui diminue considérablement la durée des temps d'arrêt.

Peut être utilisé en mono-couche dans un système non renforcé, ou utilisé avec de la fibre de verre coupée, pour former un revêtement stratifié renforcé de verre.

## RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES INTERLINE 984

<b>Couleur</b>	Jaune, Vert, Blanc
<b>Lustre</b>	Non applicable
<b>% de matières solides par volume</b>	100%
<b>Épaisseur de feuil recommandée</b>	12-24 mils (300-600 microns) lorsqu'il est utilisé comme système non renforcé pour parois de réservoirs ou comme revêtement gel stratifié 16-40 mils (400-1000 microns) pour une application monocouche sur fonds de réservoirs. 50-56 mils (1250-1400 microns) lorsqu'il est utilisé comme stratifié à la fibre de verre L'épaisseur dépend de la méthode d'application et de la spécification
<b>Rendement théorique</b>	<b>Non renforcé:</b> 100 pi <sup>2</sup> /gallon US, à une épaisseur de feuil sec de 16 mils et selon le pourcentage de matières solides par volume donné 2,50 m <sup>2</sup> /litre, à une épaisseur de feuil sec de 400 microns et selon le pourcentage de matières solides par volume donné <b>Revêtement stratifié:</b> L'épaisseur et le pouvoir couvrant dépendent de la configuration de la surface à revêtir
<b>Rendement pratique</b>	Tenir compte des coefficients de perte appropriés
<b>Méthode d'application</b>	Pistolet sans air, Pinceau, Pistolet sans air à double alimentation, Rouleau

## Temps de séchage

Température du substrat	Sec au toucher	Sec à coeur	Délai avant recouvrement avec les peintures recommandées	
			Minimum	Maximum
50°F (10°C)	10 heures	36 heures	36 heures	28 jours
59°F (15°C)	9 heures	20 heures	20 heures	28 jours
77°F (25°C)	6 heures	12 heures	12 heures	28 jours
104°F (40°C)	2 heures	5 heures	5 heures	10 jours

## DONNÉES RÉGLEMENTAIRES

<b>Point éclair</b>	Partie A 214°F (101°C); Partie B 120°F (49°C); Mélangé 167°F (75°C)	
<b>Poids du produit</b>	11,1 lb/gal (1,33 kg/l)	
<b>COV</b>	0.87 lb/gal (105 g/lt) 38 g/kg	EPA Méthode 24 Directive de l'UE en matière d'émissions de solvants (Directive du Conseil numéro 1999/13/EC)

Voir section Caractéristiques du Produit



Ecotech est une initiative de Peinture Internationale, un leader mondial en technologie des revêtements, afin de promouvoir l'utilisation de produits écologiques à travers le monde.

# Interline® 984

## Époxy Phénolique

### PRÉPARATION DES SURFACES

Nettoyez, séchez et enlevez les impuretés sur toutes les surfaces à enduire. Avant de procéder à l'application de peinture, évaluez et traitez les surfaces en procédant selon la norme ISO 8504:2000.

Au besoin, éliminez les projections de soudure et meulez les cordons de soudure et les arêtes vives.

Éliminez l'huile ou la graisse selon la norme SSPC-SP1 "Nettoyage au solvant".

#### Décapage au jet d'abrasif

Ce produit doit uniquement être appliqué sur des surfaces préparées par décapage au jet d'abrasif selon la norme SSPC-SP10 ou Sa2½ (ISO 8501-1:2007).

Un profil de surface angulaire bien découpé de 3-4 mils (75-100 microns) est recommandé.

Interline 984 doit être appliqué avant que l'acier ne s'oxyde. En cas d'oxydation, il faut procéder à un nouveau décapage de toute la zone oxydée, selon la norme susmentionnée.

Les imperfections de surface révélées par le décapage doivent être meulées, bouchées ou traitées de façon appropriée.

Lorsque les législations locales réglementant l'utilisation des COV le permettent, on peut appliquer une couche d'apprêt en utilisant l'Interline 982, à une épaisseur de feuil sec de 0.6-1.0 mil (15-25 microns), de manière à éviter qu'une oxydation ne se forme. Une autre méthode consiste à maintenir le standard de décapage au moyen d'une déshumidification.

L'Interline 982 peut maintenir une qualité de décapage pendant un maximum de 28 jours dans un environnement semi-protégé, à l'intérieur d'un réservoir. S'il y a présence d'humidité sur la surface, il se produira de l'oxydation et il sera nécessaire de procéder à un nouveau décapage.

#### Systèmes stratifiés

Avant toute application du stratifié, tous les joints de soudure, les joints périphériques, les bords des plaques ou d'autres zones désignées doivent recevoir un calfatage à Interline 921.

#### Application du gelcoat

Avant de procéder à l'application du "gelcoat", éliminez les brins de fibre-de-verre qui font saillie de même que les autres irrégularités sur la totalité de la surface et nettoyez ensuite à l'aide d'un aspirateur.

### APPLICATION

<b>Mélange</b>	L'application d'Interline 984 doit se faire en conformité avec les procédures détaillées de travail de Peinture Internationale concernant l'application de revêtements protecteurs pour intérieur de réservoirs. Ce produit est fourni sous forme d'un ensemble (kit) comprenant deux contenants. Il faut toujours mélanger un ensemble complet, tel que fourni. Dès que l'ensemble est mélangé, il faut s'en servir avant que la durée de vie du mélange ne se soit écoulée. (1) Agitez la base (partie A) avec un agitateur mécanique. (2) Agitez le durcisseur (partie B) avec un agitateur mécanique. (3) Combinez la totalité du durcisseur (partie B) et la base (partie A) et mélangez soigneusement l'ensemble à l'aide d'un agitateur mécanique.			
<b>Rapport de mélange</b>	2 partie(s) : 1 partie(s) par volume			
<b>Durée de vie du mélange</b>	50°F (10°C) 60 minutes	59°F (15°C) 50 minutes	77°F (25°C) 30 minutes	104°F (40°C) 15 minutes
<b>Pistolet sans air à double alimentation</b>	Possible			
<b>Pistolet sans air</b>	Recommandé Embout (tip) 21-27 millièmes (0,53-0,68 mm) - Pression totale de sortie de liquide à l'embout (tip): plus de 3000 p.s.i. (211 kg/cm <sup>2</sup> )			
<b>Pistolage pneumatique (godet d'alimentation à pression)</b>	Non recommandé			
<b>Pinceau</b>	Possible - Petites surfaces uniquement	Permet normalement d'obtenir 6,0-8,0 mils (150-200 microns)		
<b>Rouleau</b>	Possible - Petites surfaces uniquement	Permet normalement d'obtenir 6,0-8,0 mils (150-200 microns)		
<b>Diluant</b>	Non recommandé	<b>Ne pas diluer</b>		
<b>Produit de nettoyage</b>	International GTA853 ou International GTA415			
<b>Arrêts de travail</b>	Ne pas laisser la peinture dans les boyaux, le pistolet ou l'appareil de pulvérisation. Rincez soigneusement tout l'équipement en utilisant le diluant International GTA853 ou GTA415. Dès que les composants de peinture ont été mélangés, il ne faut pas refermer les contenants hermétiquement et il est conseillé, à la suite d'arrêts prolongés, de reprendre les activités en utilisant des peintures fraîchement mélangées.			
<b>Nettoyage</b>	Nettoyez tous les équipements après chaque emploi en utilisant le diluant International GTA 853 ou GTA415. Nous recommandons, comme pratique de travail, de rincer régulièrement l'équipement de pulvérisation pendant une journée de travail. La fréquence de ces nettoyages dépend en fait du volume pulvérisé, de la température et du temps qui s'est écoulé, en tenant compte de tout délai d'attente.. Veuillez vous débarrasser des excédents de peinture et des contenants vides selon la réglementation/législation régionale en vigueur.			

# Interline® 984

## Époxy Phénolique

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Avant toute utilisation, IL FAUT consulter les procédures opérationnelles détaillées pour l'Interline 984.

Lors de l'application d'Interline 984 dans le cadre d'un système stratifié à base de fibres de verre, veuillez consulter les caractéristiques techniques détaillées d'Interline 984 pour les systèmes renforcés par des fibres de verre.

Les caractéristiques exactes concernant l'épaisseur totale du film sec et le nombre de couches vont dépendre des critères opérationnels de l'utilisateur final. Veuillez communiquer avec Peinture Internationale pour obtenir des recommandations spécifiques aux recouvrements protecteurs pour l'intérieur de réservoirs.

Appliquez par pulvérisation sans air seulement. Les autres méthodes d'application, i.e. au pinceau ou rouleau, peuvent nécessiter plusieurs couches et ces méthodes sont recommandées seulement pour les petites surfaces ou pour le "stripe coat" initial sur les joints.

Interline 984 peut être appliqué au pistolet sans air standard, en respectant le rapport de 63:1, lorsque la température de la peinture est maintenue entre 15 et 25°C (59 et 77°F). À des températures inférieures, l'utilisation de tresses chauffantes facilitera le pompage et la pulvérisation du produit. Par ailleurs, Interline 984 peut également être appliqué au moyen d'un pistolet sans air à double alimentation permettant un dosage précis, ce qui facilite l'application à haute température, en particulier lorsqu'il s'agit d'un système stratifié renforcé à la fibre de verre.

On doit appliquer une couche au pinceau sur les zones sévèrement piquées et crevassées, afin d'assurer un bon "mouillage" de la surface.

La température de la surface doit toujours dépasser d'au moins 5°F (3°C) le point de rosée.

Ne pas appliquer sur l'acier dont la température est inférieure à 50°F (10°C).

Une exposition à des températures anormalement basses et/ou un haut taux d'humidité pendant ou immédiatement après l'application peut entraîner un durcissement incomplet et une contamination de la surface, ce qui risquerait d'affecter l'adhérence entre les couches subséquentes.

Lorsque la dernière couche est complètement sèche et dure, il faut mesurer l'épaisseur de feuillet sec du système de peinture en utilisant une jauge magnétique non-destructrice appropriée qui permet de vérifier l'épaisseur moyenne totale du système. Le système de peinture ne doit pas comporter de trous d'épingle ou autres manques. On peut vérifier les manques sur les surfaces dont l'épaisseur de feuillet sec excède 20 mils (500 microns) en utilisant un détecteur haute tension, à pulsation, réglé à 100 V par mil (100 V par 25 microns) d'épaisseur de feuillet sec. Une tension excessive peut produire des manques dans le feuillet du revêtement. Le feuillet complètement durci doit être exempt de coulures, festons, gouttes, inclusions et autres défauts. Il faut réparer toutes déficiences et manques dans le feuillet. Les zones réparées doivent être testées de nouveau et on doit laisser durcir le feuillet selon les périodes spécifiées avant de mettre en service le revêtement protecteur pour intérieur de réservoirs. Consultez les procédures de travail de l'Interline 984 pour prendre connaissance des méthodes détaillées de réparation.

En fonction des conditions ambiantes, les surfaces ayant reçu un revêtement d'Interline 984 peuvent être remises en service au bout de 24 heures. La polymérisation dépend de la température, de l'humidité et de l'épaisseur du film. La durée de ce durcissement dépend également de la cargaison qui doit être stockée. Plus la température est élevée, plus la durée du durcissement est courte. Au contraire, plus la température est basse, plus le durcissement est long. Veuillez communiquer avec Peinture Internationale pour obtenir des conseils spécifiques.

Ce matériel est recommandé pour le stockage du carburant d'aviation. Il est également approprié au stockage de l'essence sans plomb, bien que les mélanges contenant du méthanol puissent être dommageables.

En ce qui concerne le stockage de cargaisons à des températures supérieures aux températures ambiantes, consultez Peinture Internationale pour de plus amples détails.

Du fait de la présence de produits chimiques à faible masse moléculaire dans cette formule, une certaine teneur en COV risque d'être enregistrée lorsque ce produit est testé en conformité avec les protocoles UK-PG6/23(92), Annexe 3 et USA-EPA Méthode 24. Cela est dû aux fortes températures qu'emploient ces procédures d'essais.

Ce produit est conforme aux spécifications suivantes:

- DEF STAN 80-97 Annexe G pour les doublures de réservoirs de stockage en vrac de carburant aviation.
- Spécification Air BP F2D2 pour le stockage de carburants aviation.
- Spécification militaire des E.-U. MIL PRF 4556F.
- Norma INTA 164402-A (Norme espagnole).

Remarque : Les valeurs de COV sont des données représentatives et sont fournies à titre d'indication seulement. Ces données peuvent varier en fonction de différents facteurs tels que la couleur et les tolérances normales de fabrication.

Les additifs réactifs à faible poids moléculaire, qui font partie du feuillet lors du mûrissement à des conditions ambiantes normales, affecteront aussi les valeurs de COV lors de l'analyse selon la méthode 24 de l'EPA.

### COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME

Interline 984 peut être appliqué directement sur acier nu, convenablement préparé. Cependant, il peut également être appliqué sur le primaire suivant:

Interline 982

Ce produit peut également être appliqué sur l'enduit Interline 921, lorsque ce matériau a été spécifié.

Interline 984 ne devra être recouvert que par lui-même, en aucun cas par un autre produit.

Veuillez communiquer avec International Protective Coatings pour vérifier si l'Interline 984 peut être en contact avec le produit qui sera entreposé.

# Interline® 984

## Époxy Phénolique

### RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant les normes industrielles ainsi que les termes et abréviations employés dans cette fiche technique dans les différents documents techniques disponibles à [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com):

- Définitions et abréviations
- Préparation des surfaces
- Application de peinture
- Rendement théorique et pratique
- Procédures de travail pour l'Interline 984
- Caractéristiques techniques du produit Interline 984 utilisé avec des systèmes renforcés à la fibre de verre

Des exemplaires de ces chapitres sont disponibles sur demande.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit est uniquement destiné à l'usage par des peintres professionnels, en milieux industriels. Toutes les activités concernant l'application et l'emploi de ce produit doivent se dérouler en conformité avec toutes les normes, réglementations et législations en vigueur et pertinentes sur l'hygiène, la santé, la sécurité et l'environnement.

Il doit y avoir une bonne ventilation durant l'application et également après cette dernière, c'est-à-dire pendant la polymérisation (consultez les fiches techniques de ce produit pour prendre connaissance des durées typiques de séchage). Dans les espaces confinés, il faut prévoir un dispositif d'extraction forcée. Il faut disposer d'une ventilation et (ou) d'équipements de protection personnelle avec appareil respiratoire (capotes alimentées en air ou masques de type approprié équipés d'une cartouche) durant l'application et le séchage de ce produit. Il convient de prendre les précautions requises pour éviter tout contact avec la peau et les yeux (combinaisons, gants, lunettes de sécurité, masques, crème de protection, etc.).

Avant toute utilisation, il faut obtenir, lire et suivre les conseils des fiches signalétiques (pour la base et le durcisseur, s'il s'agit d'un ensemble à deux parties) ainsi que les consignes de la section Hygiène, santé et sécurité des procédures d'applications de revêtements consacrées à ce produit.

Toute opération de soudure ou de découpage à la flamme réalisée sur un métal revêtu de ce produit produira des poussières et émanations. Il est donc nécessaire de porter de l'équipement de protection personnelle appropriée et d'obtenir une ventilation adéquate permettant l'évacuation de ces poussières et émanations.

Les mesures détaillées de sécurité dépendent des méthodes d'application et du cadre de travail. Si vous ne comprenez pas parfaitement ces avertissements et consignes ou si vous n'êtes pas en mesure de les respecter à la lettre, vous ne devez pas vous servir de ce produit et nous vous conseillons de communiquer avec Peinture Internationale.

**Avertissement: ce produit contient des époxydes liquides et des polyamines modifiés et peut occasionner une irritation de la peau si utilisé de façon incorrecte.**

EMBALLAGE	Format	Partie A		Partie B	
		Quantité	Contenant	Quantité	Contenant
	15 gal. US	10 gal. US	5 gal. US	5 gal. US	5 gal. US
	18 litre	12 litre	20 litre	6 litre	10 litre
Veuillez communiquer avec Peinture Internationale concernant la disponibilité des autres formats.					
POIDS D'EXPÉDITION	Format	Partie A		Partie B	
		Quantité	Contenant	Quantité	Contenant
	18 litre	17.15 kg		10.02 kg	
	15 gal. US	113.9 lb		60.7 lb	
No. de U.N UN3082 (Base) : UN2924 (Agent Durcisseur)					
ENTREPOSAGE	Durée de stockage	Au minimum, 18 mois à 77°F (25°C). Sujet à ré-inspection après cette période. Entrepochez dans un lieu sec, à l'abri du soleil et à l'écart de toute source de chaleur et d'ignition. Peinture Internationale recommande un stockage qui se maintient toujours à plus de 50°F (10°C) de façon à garantir la stabilité de ce produit.			

### Remarque importante

Les informations contenues dans cette brochure ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées (sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la conformité du produit), le fait à ses propres risques. Toutes nos recommandations ou déclarations sur le produit (dans cette brochure et ailleurs) sont correctes au meilleur de notre connaissance, mais nous ne pouvons nous porter garant de la qualité, de l'état du substrat ou d'autres facteurs affectant l'utilisation et l'application de ce produit. En conséquence, sauf accord écrit de notre part, les performances du produit ou toute perte ou dommage subis n'impliquent aucune garantie de notre part. Nous renonçons à toute autre garantie ou représentation, énoncée ou tacite, par la loi ou autrement, incluant, sans limitation, toute garantie tacite de la qualité marchande ou de l'aptitude à un usage particulier. Toute fourniture de produit ou conseil technique est sujet à nos termes et conditions d'achat. Vous devriez demander une copie de ce document et le lire attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont susceptibles de modification en fonction de notre expérience. C'est la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la validité de cette fiche avec le représentant local de Peinture Internationale avant d'utiliser le produit.

Date d'émission: 2008-05-01

Copyright © International Paint Ltd.

 Copyright © International Paint Ltd.

[www.international-pc.com](http://www.international-pc.com)